SEAJET 033 SHOGUN

SEAJET 033 SHOGUN ir augstas efektivitātes pašpulējoša pretapaugšanas krāsa visu veidu izpriecu ceļojumu kuģiem.
Īpašības
- Ziemeļeiropas ūdeņos divu krāsas kārtu maksimālā noturība ir divas sezonas.
- Maksimālais ūdens transportlīdzekļa pārvietošanās ātrums – 40 mezgli.

TEHNISKIE DATI				
Tips	Augstas efektivitātes pašpulējoša kuģu pretapaugšanas krāsa bez alvas.			
Lietošanas ieteikumi	Pretapaugšanas krāsa jahtām un motorlaivām.			
Virsmas sagatavošana	Lai notīrītu krāsojamo virsmu, izmantot augstspiediena ūdens strūklu ar ±200 bar spiedienu. Ja esošā pretapaugšanas krāsas kārta ir labā stāvoklī, pirms jaunās krāsas kārtas uzklāšanas iepazīties ar informāciju SEAJET pretapaugšanas krāsu saderības tabulā. Ja krāsas ir saderīgas, uzklāt virsū esošajai krāsai. Ja esošā pretapaugšanas krāsa nav saderīga vai nav identificējama, uzklāt aizsargkārtu SEAJET 015. Ja esošā pretapaugšanas krāsas kārta ir sliktā stāvoklī, noņemt to. Pretapaugšanas krāsu drīkst tīrīt tikai ar mitro smilšpapīru vai ķīmisko šķīdinātāju. Vecas pretapaugšanas krāsas kārtu nedrīkst tīrīt ar karsto gaisu vai ar sauso smilšpapīru. Virsmai jābūt sausai un attīrītai no tāda piesārņojuma kā sāls, taukvielas vai eļļas. Ja nepieciešams, virsma jāattauko. Uzklāt divas krāsas kārtas. Uzklāt papildu kārtu uz priekšgala šķautnēm, ūdenslīnijas, stūres un pakaļgala mehānisma. Pirmreizēja uzklāšana Stiklšķiedra/tērauds: vispirms notīrīt ar P100 smilšpapīru un atbrīvot virsmu no putekļiem, tad uzklāt SEAJET 015 vai SEAJET 117. Koks: vispirms notīrīt ar P100 smilšpapīru un atbrīvot virsmu no putekļiem, tad uzklāt vai SEAJET 015. Alumīnijs: NELIETOT SEAJET 033 SHOGUN uz alumīnija virsmām.			
Fizikālie dati	Colour:	Tumši pelēka, Vidēji zila, Tumši zila, Sarkana, Melna		
	Flash point:	37°C		
	Volume solids %:	48	±2	
	VOC (Theoretical):	452 g/l.		
Informācija par uzklāšanu	Thinner:	SEAJET THINNER A		
	Application Data:	Ota, rullītis*, smidzinātājs (tikai profesionālai lietošanai)		
	Min.Temperature:	0 °C		
	Max. humidity:	85 % relatīvais mitrums		
Informācija par smidzināšanu	Tip No.:	Graco 619, 721		
	Paint output pressure:	12.0 - 15.0 MPa		
	Thinning:	0 - 5% (atkarībā no masas)		
Krāsas kārtas biezums un segtspējas koeficients:		Min.	Max.	
	Film Thickness, wet:	104	260	µm
	Film Thickness, dry:	50	125	µm
	Spreading Rate(m²/l):	9,6	3,8	(teorētiski)
Vēlamās iepriekšējās krāsu kārtas:	SEAJET 015 Underwater Primer. Ja klāj tieši uz SEAJET 117, uzklāt 48 h stundu laikā.			
Vēlamās nākamās krāsu kārtas:	--			
Lepakojums	Produkts ievietots vienā iepakojumā			
Piezīmes	*Krāsas kārtas biezums un segtspējas koeficients atkarīgs no uzklāšanas metodes. Ja krāsu uzklāj ar otu, var būt nepieciešamas vairākas kārtas, lai panāktu norādīto krāsas kārtas biezumu. Ūdenī SEAJET 033 SHOGUN krāsas tonis var nedaudz mainīties.			

Uzklāšanas dati

Temperatūra	Žūšanas laiks (pie sausas krāsas kārtas biezuma: 50 µ)	Intervāls starp kārtu uzklāšanas (pie sausas krāsas kārtas biezuma:50 µ)	Induction time	Derīguma termiņš	Žūšanas laiks līdz ekspluatācijas gatavībai	Piezīmes
-5 °C	-	-	-	-	-	-
0 °C	Virsmas žūšanas laiks:5 stundas Žūšanas laiks līdz pilnīgai sacietēšanai 20 stundas	Min.:20 stundas Maks.: Nav noteikts	-	-	40 stundas	-
5 °C	Virsmas žūšanas laiks:3 stundas Žūšanas laiks līdz pilnīgai sacietēšanai 12 stundas	Min.:12 stundas Maks.: Nav noteikts	-	-	24 stundas	-
10 °C	Virsmas žūšanas laiks:2 stundas Žūšanas laiks līdz pilnīgai sacietēšanai 8 stundas	Min.:8 stundas Maks.: Nav noteikts	-	-	18 stundas	-
20 °C	Virsmas žūšanas laiks:1 hour Žūšanas laiks līdz pilnīgai sacietēšanai 5 stundas	Min.:5 stundas Maks.: Nav noteikts	-	-	12 stundas	-
30 °C	Virsmas žūšanas laiks:30 min Žūšanas laiks līdz pilnīgai sacietēšanai 4 stundas	Min.:4 stundas Maks.: Nav noteikts	-	-	10 stundas	-

Piezīme: Žūšanas laiks un nākamās kārtas uzklāšanas intervāls ir lielāks, ja krāsa tiek uzklāta biezākā kārtā.
Pirms nākamās kārtas uzklāšanas vienmēr pārliecinieties, vai esošā krāsas kārta ir pilnībā nožuvusi.
Maksimālais vēlamais ūdenī atrašanās laiks pēc krāsas uzklāšanas ir 6 mēneši.

Drošības informācija: Ja nepieciešama informācija attiecībā uz veselību, drošību un vidi, drošības datu lapu var pieprasīt Chugoku Paints B.V.

Ieteikumus par individuālo aizsardzību un papildu informāciju var izlasīt produkta veselības un drošības datu lapā, kas pieejama pēc pieprasījuma. Minimālie drošības pasākumi, kas jāveic, strādājot ar šo krāsu:
a. Ievērot piesardzības pasākumus, kas norādīti uz produkta iepakojuma.
b. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju.
c. Izvairīties no kontakta ar ādu un izsmidzinātās krāsas ieelpošanas.
d. Ja produkts saskaras ar ādu, rūpīgi nomazgāt ar remdenu ūdeni un ziepēm vai piemērotu mazgāšanas līdzekli. Ja produkts iekļūst acīs, izskalot ar ūdeni un nekavējoties doties uz ārstniecības iestādi.
e. Tā kā produkts satur viegli uzliesmojošas sastāvdaļas, sargāt no dzirkstelēm un atklātas liesmas. Darbības zonā nedrīkst smēķēt.

Definīcijas:

Tolerance:	Uz šajā tehnisko datu lapā iekļauto skaitlisko informāciju attiecas normālā ražošanas tolerance.
Segtspējas koeficients:	Segtspējas koeficients var atšķirties atkarībā no krāsas uzklāšanas nosacījumiem, objekta ģeometriskās sarežģītības, laikapstākļiem u. c.
Cietvielu masa:	Šajā tehnisko datu lapā norādītais cietvielu masas rādītājs ir procentuālā attiecība starp sausas krāsas kārtu un mitras krāsas kārtu pie noteikta uzklāšanas ātruma un nosacījumiem, kas mērīta ar Chugoku standarta metodi atbilstoši ASTM metodei D2697.
Laika intervāli starp krāsas kārtām:	Intervāli norādīti, pieņemot, ka krāsa tiek pareizi sagatavota un uzklāta.
Žūšana līdz pilnīgai sacietēšanai:	Laiks, kas nepieciešams, līdz krāsa nožuvusi tiktāl, ka pa to var staigāt, nesabojājot krāsojumu. Pilnīgas mehāniskās stiprības sasniegšanai nepieciešams ilgāks laiks.
Gaistošie organiskie savienojumi:	G.O.S. - Teorētisks gaistošo organisko savienojumu daudzums, izteikts g/l.

Atruna:

Šajā datu lapā sniegtie dati, specifikācijas, norādījumi un ieteikumi izstrādāti, ņemot vērā testu rezultātus vai pieredzi, kas gūti kontrolētos vai īpaši noteiktos apstākļos. To precizitāte, pilnīgums vai atbilstība reālos produkta izmantošanas apstākļos nav garantēta un jānosaka lietotājam. Informācija par produktu var tikt mainīta bez brīdinājuma un automātiski zaudē spēku divus gadus pēc izdošanas. Jebkādas Chugoku Paints B.V. tiesiskās attiecības regulēs Chugoku Paints B.V. Tirdzniecības un piegādes vienotie noteikumi to pēdējā redakcijā, kas iesniegta Roterdamas rajona tiesā. Šie noteikumi pieejami bez maksas, pēc pieprasījuma. Chugoku Paints B.V. skaidri noraida jebkādu citu tādu vispārēju noteikumu piemērojamību, ko izmanto citas puses, ar ko Chugoku Paints B.V. ir līgumiskās attiecības. Ekskluzīvā jurisdikcija: kompetentā Roterdamas tiesa.

Inspektors atbilstoši savām labākajām spējām palīdzēs Chugoku piegādāto produktu lietošanas procesā, tikai sniedzot padomu saistībā ar krāsu lietošanu uz vietas objektā. Inspektors apņemas darbu veikt apzinīgi, bet Chugoku un/vai inspektors neuzņemas nekādu tiešu vai netiešu atbildību, ja projektā netiek sasniegti gaidītie rezultāti. Jebkādos apstākļos pircējs ir atbildīgs par projekta izpildi. Par jebkādiem inspektora sniegtajiem padomiem un/vai palīdzību (galīgo) atbildību uzņemas pircējs, turklāt šādi padomi un palīdzība vienmēr tiek sniegti saskaņā ar Chugoku Paints B.V. Tirdzniecības un piegādes vienotajiem noteikumiem. Pat ja Chugoku un/vai inspektora kļūdu vai neuzmanības dēļ ir radušies bojājumi vai projekta izpildes kavēšanās, Chugoku vai inspektors par to neuzņemas nekādu atbildību. Tiek skaidri noteikts, ka Chugoku vai inspektors nav atbildīgs par jebkādiem izrietošiem bojājumiem.

Daži produkti ir īpaši pārveidoti, lai atbilstu noteiktām Eiropas Savienības prasībām, kas iekļautas Eiropas Savienības, valstu vai vietējos likumos un noteikumos, vai arī lai atbilstu noteiktām Eiropas Savienības tiesību aktos iekļautām lietošanas prasībām. Tā rezultātā dažas produktu fizikālās īpašības, kas norādītas Tehnisko datu lapā, var atšķirties no tām, kas norādītas oriģinālajā Japānas tirgum paredzētajā Tehnisko datu lapā.