



SEAJET 114 PROPELLER PRIMER

SEAJET 114 PROPELLER PRIMER é um primer epóxi para o alumínio, liga de alumínio e bronze. Use antes da aplicação do SEAJET 034 EMPEROR para alluminium e bronze.

Características:

- Maximiza adesão ao alumínio e ligas e oferece desempenho superior aos iniciadores de gravura.
- Pode ser usado acima e abaixo da água, na engrenagem de popa, pernas de popa, hélices, trim tabs etc ..

DADOS TÉCNICA

Tipo	Epóxi de camada fina.			
Uso recomendado	Primário para o alumínio, ligas de alumínio e bronze.			
Preparações de superfícies	<p>Desengordurar se necessário.</p> <p>Lixar o Alumínio com P80-p120 lixa de sílica.</p> <p>Para superfícies de bronze: Chave à superfície por abrasão usando lixa papel molhado ou seca abrasiva ao grau P80 ou Scotch Brite HPCSU-R.</p> <p>Após a limpeza final, aplicar uma camada fina.</p> <p>Para Colunas em alumínio: usar lixa de sílica grau P-220 de papel abrasivo é recomendado para proporcionar uma boa ancoragem.</p> <p>Agitar bem antes de usar. Aplique uma camada fina à Trincha, rolo ou pulverização Airless.</p> <p>Para antivegetativos envelhecidos: Remova antes da aplicação. Antivegetativos devem de ser removidos com lixagem húmida ou quimicamente.</p> <p>Nunca queime ou lixe com lixa de areia a seco antivegetativos velhos.</p>			
Dados Físicos (Mix)	Cor:	Cinzento		
	Ponto de Inflamação:	24 °C		
	Sólidos por Volume%:	45 ±2		
	SOV (Teórico):	463 g/l.		
Dados aplicação	Relação de mistura:	Base: 60	Agente de cura: 40 (por volume)	
	Solvente:	SEAJET THINNER E		
	Método de aplicação:	Pulverização Airless, Trincha, rolo		
	Temperatura mínimo:	5 °C		
	Humidade máxima:	85% R.H.		
	Adicionar o conteúdo total do agente de cura (Comp.B) à base (Comp.A) e misturar completamente. Agitar bem antes do uso.			
Detalhes do Pulverização	Tip No.:	Graco 517, 413		
	Pressão total de pintura na saída:	0.25 - 0.35 MPa		
	Diluição:	0 - 5% (por volume)		
Espessura típica de filme e rendimento teórico	Espessura típica de filme, húmido:	Mín. 56	Máx. 78	µm
	de filme, seco:	25	35	µm
	Rendimento teórico:	18,0	12,9	m ² /l
Demãos anteriores preferíveis	-			
Demãos seguintes preferíveis	SEAJET 034 EMPEROR			
Embalagem	Produto de dois componentes			
Notas	-			


Folhas técnicas dos produtos

Temperatura	Tempo do secagem (em DFT 25 µ)	Tempo de repintura (em DFT 25 µ)	Induction time	Vida útil	Secagem mín. antes de meter água à doca	Observações
-5 °C	-	-	-	-	-	-
0 °C	-	-	-	-	-	-
5 °C	Superfície seca:60 min Secagem total 12 horas	Mínimum: 16 horas Máx. com se: 2 dias	-	24 horas	-	-
10 °C	Superfície seca:45 min Secagem total 8 horas	Mínimum: 12 horas Máx. com se: 2 dias	-	20 horas	-	-
20 °C	Superfície seca:30 min Secagem total 6 horas	Mínimum: 8 horas Máx. com se: 2 dias	-	18 horas	-	-
30 °C	Superfície seca:20 min Secagem total 4 horas	Mínimum: 6 horas Máx. com se: 2 dias	-	12 horas	-	-

Informações de segurança: Caso se pretenda Dados sobre segurança, poderá obter-se uma Folha de Segurança na Chugoku Paint B.V.

O parecer em matéria de Protecção Pessoal consta da Folha de Segurança, a qual pode ser obtida a pedido. As normas de segurança mínimas para trabalhar com esta tinta são mencionadas a seguir:

- Tenha em atenção as recomendações de segurança na embalagem.
- Providencie suficiente ventilação.
- Evite o contacto com a pele e a inalação da vaporização.
- Após o contacto com a pele, lavar abundantemente com água tédida e sabão ou outro produto de limpeza adequado. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar durante 10 a 15 minutos e, de seguida, consultar um médico.
- Uma vez que o produto contém elementos inflamáveis, mantenha afastado de faíscas ou chamas. Não se pode fumar.

Definições:	Tolerâncias:	Os dados fornecidos nesta Folha Técnica estão sujeitos a variações da produção.
	Rendimento teórico:	O consumo (teórico) pode variar devido a diferentes condições de aplicação, influências climáticas, a complexidade geométrica das estruturas, etc.
	Sólidos por Volume:	Os teores de substância sólidas que constam desta Folha Técnica são determinados de acordo com o nosso Método Standard Chugoku, em conformidade com o Método ASTM D2697.
	Tempo de repintura:	Os intervalos indicados baseiam-se nas condições referidas nesta Folha Técnica.
	Secagem total:	O período necessário antes de se poder passar sobre o produto sem danificá-lo. O período antes de ser possível uma carga mecânica é superior.
	S.O.V.	Quantidade teórica de substâncias orgânicas voláteis em g/l.

Declaração de desresponsabilização Os dados, especificações, instruções e recomendações fornecidos nesta ficha informativa representam resultados de testes ou a experiência obtida em circunstâncias controladas ou especialmente definidas. A sua exactidão, plenitude ou adequação em condições reais ou em qualquer utilização pretendida não estão garantidas e vem ser determinadas pelo utilizador. A informação sobre o produto está sujeita a alteração sem aviso prévio e perde automaticamente a validade no prazo de dois anos a contar da sua emissão. Todas as relações jurídicas da Chugoku Paints B.V. serão reguladas pelas últimas Condições Uniformes de Venda e Entrega [Uniform Terms of Sale and Delivery] da Chugoku Paints B.V. arquivadas no Tribunal de Comarca de Roterdão e serão disponibilizadas gratuitamente, mediante solicitação. A Chugoku Paints B.V. rejeita explicitamente a aplicabilidade de quaisquer cláusulas contratuais gerais que os seus parceiros contratuais eventualmente utilizem.

Jurisdição exclusiva: tribunal competente de Roterdão. O Inspector compromete-se a prestar a melhor assistência possível, de acordo com a sua capacidade, durante a aplicação dos produtos fornecidos pela Chugoku, apenas prestando pareceres relacionados com a aplicação no local. O Inspector compromete-se a levar a cabo o projecto de forma conscienciosa, mas a Chugoku e/ou o Inspector não aceitarão qualquer tipo de responsabilidade, directa ou indirecta, se o projecto não apresentar os resultados esperados. Em todas as circunstâncias, o Comprador será o responsável pela execução do projecto. Qualquer parecer e/ou assistência prestada pelo Inspector estará sujeita a essa responsabilidade (final) do comprador, e ainda às Uniform Terms of Sale and Delivery da Chugoku Paints B.V. Mesmo que ocorram danos e atrasos causados por falhas ou negligência por parte da Chugoku e/ou do Inspector, tal não se traduzirá em qualquer responsabilidade da Chugoku ou do Inspector. É expressamente excluída a responsabilidade por danos consequenciais da Chugoku ou do Inspector.

Alguns produtos foram especificamente alterados para se adaptarem a requisitos comunitários específicos relativos à legislação comunitária, nacional ou local e no que se refere a requisitos específicos comunitários em matéria de utilização. Consequentemente, algumas propriedades físicas constantes de folhas técnicas podem diferir das indicadas nas folhas técnicas japonesas originais.