



SEAJET 114 PROPELLER PRIMER

SEAJET 114 PROPELLER PRIMER är en grundfärg för rostfritt, aluminium, aluminiumlegeringar, mässing och brons.

Ger bästa fäste på propellrar för SEAJET 034 EMPEROR bottenfärg.

Kännetecken:

- Kan användas på propellrar, trimplan, skrovgenomföringar, propelleraxlar m.m.
- Bättre prestanda jämfört med etsande produkter,
- Kan användas över och under vattenlinjen.

TEKNISKA DATA

Typ: Epoxibaserad grundfärg.

Användningsområden: Grundfärg för rostfritt, aluminium, mässing och brons.

Användning: Ta bort alla beläggningar på den yta som skall målas. Avfetta och rengör. Matta ner ytan med sandpapper P80-120. För brons: slipa med sandpapper våt/torr P80-120. Efter rengöring, måla på ett lager SEAJET 114 PROPELLER PRIMER. För akterdrev och aluminium: Slipa ytan våt/torr med sandpapper P220. Måla ett lager med pensel eller roller. All gammal grundfärg måste alltid tas bort.

Produktdata (Mix)

Färg:	Grå
Flampunkt:	24 °C
Volym soliditet %:	45 ±2
VOC (teoretiskt):	463 g/l.

Applicering:

Mixing ratio:	Base: 60	Härdaren: 40 (Volym)
Förtunning:	SEAJET THINNER E	
Applicering:	Sprutlackering, pensel, roller	
Tillsätt härdaren under omrörning- blanda noga.		
Minimum Temperatur: 5 °C		
Max Luftfuktighet:	85% R.H.	

Applicering med spray:

Tip No.:	Graco 517, 413
Färg utgående tryck:	0.25 - 0.35 MPa
Förtunning:	0 - 5% (volym)

Film tjocklek och täckning:

	Min.	Max.	
Film tjocklek, våt:	56	78	µm
Film tjocklek, torr:	25	35	µm
Täckningsratio:	18,0	12,9	m ² /l
(theoretical)			

Rek. Förberedande målning: -

Rek. Efterföljande målning: SEAJET 034 EMPEROR

Förpackning: Två-pack

Noteringar: -


Appliceringsdata

Temperatur	Torktid (på DFT 25 µ)	Övermålningsbar (på DFT 25 µ)	Induction time	Brukstid	Torr för sjösättning	Kommentar
-5 °C	-	-	-	-	-	-
0 °C	-	-	-	-	-	-
5 °C	Yttorrt:60 min yta 12 tim	Hård	Minimum: 16 tim Max.med sig själv: 2 dgr	-	24 tim	-
10 °C	Yttorrt:45 min yta 8 tim	Hård	Minimum: 12 tim Max.med sig själv: 2 dgr	-	20 tim	-
20 °C	Yttorrt:30 min yta 6 tim	Hård	Minimum: 8 tim Max.med sig själv: 2 dgr	-	18 tim	-
30 °C	Yttorrt:20 min yta 4 tim	Hård	Minimum: 6 tim Max.med sig själv: 2 dgr	-	12 tim	-

Säkerhets information:	Om information avseende Hälsa, Skydd och Säkerhet behövs eller efterfrågas - kontakta Chugoku Paints B.V för att erhålla datablad för Hälsa & Säkerhet.
-------------------------------	---

Råd för personskydd och annan säkerhetsinformation kan erhållas från produktens datablad för Hälsa & Säkerhet. För att hantera färgprodukter krävs alltid följande:

- Läsa noga säkerhetsinstruktioner och målningsråd på behållaren.
- Tillse god ventilation.
- Undvik hudkontakt eller inandning av färgprodukter/lösningssmedel.
- Om hudkontakt med produkten - tvätta noga med ljummet vatten och tvål eller använd lämpligt rengöringsmedel. Om produkten kommer i ögonen - skölj med vatten och kontakta läkare.
- Produkterna är brandfarliga! Tillse att gnistbildning eller öppen låga ej finns i närheten. Rökning är förbjuden vid användning av produkterna.

Definitioner:	Tolerans:	Den numeriska informationen som anges i produktens datablad avser normala produktionsavvikelser.
	Spridnings Ratio:	Spridningsratio kan variera beroende på målningsförutsättningar, målningsytans struktur, väderförhållande m.m.
	Volymsoliditet:	Volymsoliditeten som anges i produktens datablad avser procent torrt färglager som uppnås av ett givet lager vätt färglager under specificerade förutsättningar uppmätta av Chugoku Standard Method enligt ASTM metod D2697.
	Övermålningsintervall:	Målningsintervall förutsätter riktiga målningsförberedelser av yta etc.
	Hårdtorr:	Tidsåtgång tills man kan gå på den målade ytan utan att skada uppstår. Att erhålla full mekanisk styrka kräver längre tid.
	V.O.C.:	Teoretisk kvantitet av flyktiga, organiska komponenter mätt i gram/liter.

Ansvarsklausul:	Data, specifikationer, anvisningar och rekommendationer som angavs i detta datablad representerar tester och erfarenheter uppnådda under kontrollerade och specifikt definierade förutsättningar. Användaren skall inse att datas tillförlitlighet, fullständighet och ändamålsenlighet under andra förutsättningar än dessa inte kan garanteras. Produktdata kan ändras utan förhandsbesked och blir med automatik ogiltiga två år efter utgivning. Samtliga juridiska aspekter för Chogoku Paints B.V bestäms av regelverket Uniform Terms of Sale så som finns arkiverat i Rotterdams domstol och vid förfrågan kommer företaget att tillgängliggöra dessa utan kostnad. Chugoku Paints B.V godtar inga andra allmänna kontraktbestämmelser som deras avtalspartner skulle kunna använda sig av. Behörig domstol är domstolen i Rotterdam.
------------------------	---

Inspektören åtar sig att göra sitt bästa för att bistå med användning av produkter som är levererade av Chugoku, dock enbart genom att ge råd i samband med tillämpningen på plats. Inspektören åtar sig att driva eventuella projekt på ett noggrant sätt men Chugoku och/eller inspektören godtar inte något som helst skadeståndsansvar, varken direkt eller indirekt, om projektet inte ger förväntade resultat. Under alla omständigheter så har köparen ansvaret för projektets genomförande. Rådgivning och/eller bistånd av inspektören är föremål för ett slutgiltigt ansvar av köparen och därutöver även villkorat av Uniform Terms of Sale and Delivery of Chugoku Paints B.V. Även om skada eller förseningar har orsakats av fel eller oaktsamhet av Chugoku och/eller inspektören så föranleder detta inte något skadeståndsansvar som helst av Chugoku eller inspektören. Skadeståndsansvaret för både Chugoku eller inspektören för någon skada som har samband med det omedelbara felet, men som inte är direkt resultat av det, är uttryckligen uteslutet.

Vissa produkter är speciellt modifierade för att efterfölja specifika europeiska krav med hänsyn taget till europeiska, nationella och lokala lagar och regleringar, eller med hänsyn till specifika europeiska krav. Detta kan leda till att vissa fysiska rättigheter i ett TDS kan avvika från det som anges i det ursprungliga japanska TDS.