# SEAJET 120 UV VARNISH

SEAJET UV 120 VARNISH ger en skyddande och vacker yta på alla typer av trä.
Kännetecken:
- Den är baserad på träolja och traditionella ingredienser,
- Ger mycket hög glans och extremt blank och slät yta,
- Kan appliceras på alla typer av trä som inte är permanent under vatten,
- Innehåller en UV-skyddande komponent som ger längre livslängd än andra fernissor,
- Lätt att applicera med pensel eller färgspruta.

| TEKNISKA DATA | | | |
|---|---|---|---|
| **Typ:** | Enkomponent, UV-resistent, modifierad uretanfernissa. | | |
| **Användningsområden:** | Slagtålig fernissa för alla typer av trä. | | |
| **Användning:** | För ytor med existerande fernissa i god kondition: Rengör ytan.<br>Efterskölj med rent vatten och låt torka.<br>Matta ner ytan med sandpapper P280-P400 och eftertorka noga.<br>För ytor i dålig kondition: Ta bort gammal färg med slippapper eller färgborttagningsmedel.<br>Rent trä: Slipa med sandpapper P80-P180 längs träets ådring, slipa därefter med P280-P400.<br>Torka bort damm med thinner och låt torka.<br>Applicering: Förtunna fernissan 50% vid första målning, 2:a målning förtunnas 25%, 3:e målning förtunnas 10%.<br>För att uppnå en glaslik yta lägg på 4-5 lager med fernissa.<br>För bästa vidhäftning - slipa mellan målningar med sandpapper P320-P400.<br>Undvik att lacka i solljus eller fuktig väderlek. | | |
| **Produktdata** | Färg: | Klar | |
| | Flampunkt: | 40°C | |
| | Volym soliditet %: | 59 | ±2 |
| | VOC (teoretiskt): | 385 g/l. | |
| **Applicering:** | | | |
| | Förtunning: | SEAJET THINNER U | |
| | Applicering: | Sprutlackering, pensel eller roller | |
| | Minimum Temperatur: | 8 °C | |
| | Max Luftfuktighet: | 80% R.H. | |
| **Applicering med spray:** | Tip No.: | 1,2-1,5 mm | |
| | Färg utgående tryck: | 2 - 3 bar | |
| | Förtunning: | 0 - 5% (by pensel) or 10 - 15% by spray. | |
| **Film tjocklek och täckning:** | | Min. | |
| | Film tjocklek, våt: | 68 | µm |
| | Film tjocklek, torr: | 40 | µm |
| | Täckningsratio: (theoretical) | 14,8 | m²/l |
| **Rek. Förberedande målning:** | Ingen. Förtunna första lagret vid lackning på rent trä. Slipa existerande fernissa med sandpapper. | | |
| **Rek. Efterföljande målning:** | SEAJET 120 UV VARNISH | | |
| **Förpackning:** | En-pack | | |
| **Noteringar:** | - | | |

**Appliceringsdata**

| Temperatur | Torktid (på DFT 40 µ) | Övermålningsbar (på DFT 40 µ) | Induction time | Brukstid | Torr för sjösättning | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 °C | - | - | - | - | - | - |
| 0 °C | - | - | - | - | - | - |
| 5 °C | - | - | - | - | - | - |
| 10 °C | - | - | - | - | - | - |
| 20 °C | Yttorrt:12 tim Hård yta 24 tim | Minimum: 24 tim Max.med sig själv: Ingen | - | - | - | - |
| 30 °C | - | - | - | - | - | - |

**Säkerhets information:** Om information avseende Hälsa, Skydd och Säkerhet behövs eller efterfrågas - kontakta Chugoku Paints B.V för att erhålla datablad för Hälsa & Säkerhet.

Råd för personskydd och annan säkerhetsinformation kan erhållas från produktens datablad för Hälsa & Säkerhet. För att hantera färgprodukter krävs alltid följande:

a. Läsa noga säkerhetsinstruktioner och målningsråd på behållaren.
b. Tillse god ventilation.
c. Undvik hudkontakt eller inandning av färgprodukter/lösningsmedel.
d. Om hudkontakt med produkten - tvätta noga med ljummet vatten och tvål eller använd lämpligt rengöringsmedel. Om produkten kommer i ögonen - skölj med vatten och kontakta läkare.
e. Produkterna är brandfarliga! Tillse att gnistbildning eller öppen låga ej finns i närheten. Rökning är förbjuden vid användning av produkterna.

**Definitioner:**

| | |
|---|---|
| Tolerans: | Den numeriska informationen som anges i produktens datablad avser normala produktionsavvikelser. |
| Spridnings Ratio: | Spridningsratio kan variera beroende på målningsförutsättningar, målningsytans struktur, väderförhållande m.m. |
| Volymsoliditet: | Volymsoliditeten som anges i produktens datablad avser procent torrt färglager som uppnås av ett givet lager vått färglager under specifierade förutsättningar uppmätta av Chugoku Standard Method enligt ASTM metod D2697. |
| Övermålningsintervall: | Målningsintervall förutsätter riktiga målningsförberedelser av yta etc. |
| Hårdtorr: | Tidsåtgång tills man kan gå på den målade ytan utan att skada uppstår. Att erhålla full mekanisk styrka kräver längre tid. |
| V.O.C.: | Teoretisk kvantitet av flyktiga, organiska komponenter mätt i gram/liter. |

**Ansvarsklausul:**

Data, specifikationer, anvisningar och rekommendationer som angivs i detta datablad representerar tester och erfarenheter uppnådda under kontrollerade och specifikt definierade förutsättningar. Användaren skall inse att datas tillförlitlighet, fullständighet och ändamålsenlighet under andra förutsättningar än dessa inte kan garanteras. Produktdata kan ändras utan förhandsbesked och blir med automatik ogiltiga två år efter utgivning. Samtliga juridiska aspekter för Chogoku Paints B.V bestäms av regelverket Uniform Terms of Sale så som finns arkiverat i Rotterdams domstol och vid förfrågan kommer företaget att tillgängliggöra dessa utan kostnad. Chugoku Paints B.V godtar inga andra allmäna kontraktsbestämmelser som deras avtalspartner skulle kunna använda sig av. Behörig domstol är domstolen i Rotterdam.

Inspektören åtar sig att göra sitt bästa för att bistå med användning av produkter som är levererade av Chugoku, dock enbart genom att ge råd i samband med tillämpningen på plats. Inspektören åtar sig att driva eventuella projekt på ett noggrant sätt men Chugoku och/eller inspektören godtar inte något som helst skadeståndsansvar, varken direkt eller indirekt, om projektet inte ger förväntade resultat. Under alla omständigheter så har köparen ansvaret för projektets genomförande. Rådgivning och/eller bistånd av inspektören är föremål för ett slutgiltigt ansvar av köparen och därutöver även villkorat av Uniform Terms of Sale and Delivery of Chugoku Paints B.V. Även om skada eller förseningar har orsakats av fel eller oaktsamhet av Chugoku och/eller inspektören så föranleder detta inte något skadeståndsansvar som helst av Chugoku eller inspektören. Skadeståndsansvaret för både Chugoku eller inspektören för någon skada som har samband med det omedelbara felet, men som inte är direkt resultat av det, är uttryckligen uteslutet.

Vissa produkter är speciellt modifierade för att efterfölja specifika europeiska krav med hänsyn taget till europeiska, nationella och lokala lagar och regleringar, eller med hänsyn till specifika europeiska krav. Detta kan leda till att vissa fysiska rättigheter i ett TDS kan avvika från det som anges i det ursprungliga japanska TDS.