



SEAJET PELLERCLEAN PRIMER

Product omschrijving

SEAJET PELLERCLEAN PRIMER is een hechtprimer voor aluminium, aluminium legeringen en brons. Gebruik voor applicatie van SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT. Zorgt voor perfecte hechting. De primer kan zowel boven- als onderwater gebruikt worden op schroeven, roerinrichtingen, trimvlakken enz.

Product data

Kleur	Geel
Vlampunt	26°C
Vaste stofgehalte %	50 ±2 (ISO : 3233 (1998))
VOS (Theoretisch)	363 g/l.
Verpakkingsgrootte	Primer voor aluminium, aluminium legeringen en brons.
Mixing ratio	Twee componenten produkt

Applicatie gegevens

Verdunning	SEAJET THINNER E
Applicatie methoden	Airless spray, brush, roller
Voorwaarden	Omgevingstemperatuur min. 5°C - max. 35°C Max. vochtigheid 85% R.H. Product temperatuur min. 5°C - max. 35°C Oppervlakte temperatuur min. 7°C - max. 35°C
Spuit details	Nozzle tip Graco 519 - 621 Druk: 6.9 - 10.3 MPa Verdunning: 0 - 5% (by volume)
Verbruik	10,0 m ² /l (theoretisch)
Aanbevolen dikte per laag	Nat(µm) 100 Droog(µm) 50
Ondergrond	Voor gebruik op aluminium, legeringen en brons.
Voorgaande coatings	-
Vervolg coatings	SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT
Mengen	Voeg de verharder aan de base toe onder roeren. Goed roeren voor gebruik.
Mixing ratio	Base: 79 Hardener: 21 (op volume) Base: 85 Hardener: 15 (op gewicht)
Opmerkingen	*Laagdikte en verbruik zijn afhankelijk van de applicatiemethode. Waardes zijn gebaseerd op applicatie met roller.

Oppervlakte behandeling:

Verwijder al het vuil van het oppervlak dat geverfd moet worden. Ontvet indien nodig. Schuur aluminium oppervlakken met schuurpapier P80-P120. Voor brons: schuur het oppervlak met (nat) schuurpapier P60-P80 of met Scotch Bride HPCSU-P. Bij buitenboordmotoren en aluminium oppervlakken is het aan te raden schuurpapier P80-P220 te gebruiken om een goede hechting te garanderen. Oude Antifouling lagen dienen te worden verwijderd. Antifouling dient alleen nat geschuurd te worden. Na het schoonmaken, meng 1 blik SEAJET Pellerclean Primer Base met 1 blik SEAJET Pellerclean Primer Hardener. Voeg de hardener aan de base tijdens het mengen. Roer 5 minuten goed door. Breng het gemengde product eerst met kwast aan op de randen van de schroef of een goede dekking te verkrijgen. Breng daarna met kwast 1 laag aan over het geheel. Breng 1 uur na het aanbrengen van de primerlaag een 2e laag SEAJET Pellerclean Primer aan. Breng 1 laag aan over het gehele oppervlak.



SEAJET PELLERCLEAN PRIMER

Droogtijden / overschilderbaarheid gegevens

Temperatuur	Droogtijd (bij DFT 50 µ)	Overschilderbaarheid (bij DFT 50 µ)	Inductie tijd	Pot life	Droog voor tewaterlating	Opmerking
5 °C	Stof droog: 1,5 uur Uitgehard: 8 uur	Min.: 8 uur Max.: 7 dagen	-	70 min.	-	-
10 °C	Stof droog: 1 uur Uitgehard: 6 uur	Min.: 6 uur Max.: 7 dagen	-	60 min.	-	-
20 °C	Stof droog: 30 min Uitgehard: 3 uur	Min.: 3 uur Max.: 5 dagen	-	45 min.	-	-
30 °C	Stof droog: 20 min Uitgehard: 2 uur	Min.: 2 uur Max.: 3 dagen	-	30 min.	-	-

Algemene informatie

Opslag

Bewaren in een droge, koele en goed geventileerde ruimte. Uit de buurt houden van warmtebronnen en direct zonlicht. Houd de container goed gesloten. Voorzichtig mee omgaan.

Transport

Product dient tijdens transport in een goed gesloten container bewaard te blijven.

Houdbaarheid

Min. 3 jaar @ 20°C

Extra informatie

Meer informatie kan gevonden worden op www.seajetpaint.com.

Veiligheids informatie:

Het Persoonlijk Beschermings Advies staat vermeld in het Veiligheidsblad, welke op verzoek verkregen kan worden. De minimale veiligheidsvoorschriften voor het werken met deze verf staan hieronder vermeld.

- Neem notitie van de veiligheidsaanbevelingen op de verpakking.
- Draag zorg voor voldoende ventilatie.
- Vermijd huidcontact en inhalatie van spuitnevel en dampen.
- Na aanraking met de huid, grondig wassen met lauw warm water en zeep of een ander geschikt reinigingsmiddel. Bij aanraking met de ogen, 10 - 15 minuten spoelen en vervolgens een arts raadplegen.
- Aangezien het product ontvlambare bestanddelen bevat, verwijderd houden van vonken of open vuur. Er mag niet gerookt worden.

Disclaimer

Op alle juridische relaties van Chugoku Paints B.V. zijn de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Chugoku Paints B.V. van toepassing, zoals laatstelijk gedeponeed bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam en die op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld. Chugoku Paints B.V. wijst de toepassing van alle door haar contractpartijen gehanteerde algemene voorwaarden expliciet van de hand. Exclusieve jurisdictie: bevoegde rechter te Rotterdam. Bepaalde producten zijn speciaal aangepast om te kunnen voldoen aan specifieke Europese eisen met het oog op Europese, nationale en lokale wet- en regelgeving of met het oog op specifieke Europese gebruikseisen. Als gevolg daarvan kunnen bepaalde fysieke eigenschappen in een technisch informatieblad afwijken van die welke zijn vermeld in het oorspronkelijke Japanse technische informatieblad.