



# SEAJET PELLERCLEAN PRIMER

## Descripción del producto

SEAJET PELLERCLEAN PRIMER es una imprimación epoxídica para aluminio, aleaciones y bronce is an epoxy primer for aluminum. Base para la aplicación de SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT. Mejora la adherencia al aluminio, aleaciones y bronce con un comportamiento superior a cualquier otro tipo de imprimación. Puede utilizarse en hélices, timón, escaleras, etc.

## Datos del producto

Color	Amarillo
Punto inflamación	26°C
Volumen de Sólidos %	50 ±2 (ISO : 3233 (1998))
VOC (Teórico)	363 g/l.
Tamaño de envase	200ml, 500ml set
Proporción de mezcla	Dos componentes

## Datos para la aplicación

Disolvente	SEAJET THINNER E
Método de aplicación	Pistola Airless, brocha, rodillo*
Condiciones	Temperatura ambiente mín. 5°C - máx. 35°C Humedad máxima 85% R.H. Temperatura del producto mín. 5°C - máx. 35°C Temperatura del sustrato mín. 7°C - máx. 35°C
Información sobre aplicación a pistola	No. De boquillas Graco 519 - 621 Presión en boquilla: 6.9 - 10.3 MPa Disolvente: 0 - 5% (por volumen)
Espesor y Rendimiento	10,0 m <sup>2</sup> /l (Teórico)
Espesor por capa recomendado	Húmedo (µm) 100 Seco (µm) 50
Sustratos	Aluminio, aleaciones de aluminio y bronce.
Capas procedentes	-
Capas siguientes	SEAJET PELLERCLEAN CLEAR COAT
Mezcla	Añadir catalizador a la base durante la mezcla. Agitar bien antes de usar.
Ratio de mezcla	Base: 79 Catalizador 21 (por volumen) Base: 85 Catalizador 15 (Por peso)
Notas	*El espesor y el rendimiento dependen del método de aplicación. Los valores indicados están basados en la aplicación a rodillo.

## Preparación superficie

Elimine toda la contaminación de la superficie a recubrir. Desengrasar si es necesario.

Lije el aluminio con papel de lija P80-P120.

Para superficies de bronce: lije la superficie con papel abrasivo en húmedo P60-P80.

Para aluminio: se recomienda papel abrasivo P80-P120 para proporcionar anclaje físico.

Para antiincrustantes antiguos: retirar antes de la aplicación. Los antiincrustantes solo deben lijarse en húmedo o quitarse químicamente.

Nunca quemar ni lijar en seco los antiincrustantes antiguos.

Tras la limpieza, mezcle 1 envase de SEAJET Pellerclean Primer Base con 1 envase de SEAJET Pellerclean Primer Hardener.

Agregue el endurecedor a la base mientras mezcla. Mezcle bien antes de usar durante 5 minutos.

Aplique el producto mezclado primero a los bordes de la hélice con brocha asegurando una buena cobertura y luego aplique 1 capa a toda la superficie.

1 hora después de la aplicación de la primera capa de imprimación, se debe repintar con la segunda capa de SEAJET Pellerclean Primer.

Aplique sobre toda la superficie de la hélice.



# SEAJET PELLERCLEAN PRIMER

## Secado / repintado

Temperature	Tiempo de secado (espesor de 50 µ)	Intervalo pintado (espesor de 50 µ)	Tiempo de inducción	Vida de mezcla	Antes de flote	Observaciones
5 °C	Al tacto: 1,5 hrs Completo 8 hrs	Mínimo: 8 hrs Máx.: 7 días	-	70 min.	-	-
10 °C	Al tacto: 1 hr Completo 6 hrs	Mínimo: 6 hrs Máx.: 7 días	-	60 min.	-	-
20 °C	Al tacto: 30 min Completo 3 hrs	Mínimo: 3 hrs Máx.: 5 días	-	45 min.	-	-
30 °C	Al tacto: 20 min Completo 2 hrs	Mínimo: 2 hrs Máx.: 3 días	-	30 min.	-	-

## Información general

### Almacenaje

Almacenar en un espacio seco, fresco, bien ventilado y apartado de la luz solar directa. Los envases deben mantenerse firmemente cerrados. Manipular con cuidado

### Transporte

El producto debe transportarse en un contenedor cerrado.

### Vida útil

Mín. 3 años @ 20°C

### Eliminación de residuos

No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

### Información adicional

Puede encontrar más información en [www.seajetpaint.com](http://www.seajetpaint.com)

## Seguridad:

Recomendaciones para la protección personal en la utilización de este producto e información adicional puede encontrarse en la hoja de seguridad del producto. Las minimas medidas de seguridad son:

- Lea bien los consejos inscritos en el envase.
- Proporcione suficiente ventilación.
- Evite el contacto con la piel y la inhalación del spray.
- Si el producto entra en contacto con la piel, lavar bien con agua templada y jabón o algún limpiador adecuado. Si afecta a los ojos, lavar con agua e inmediatamente acudir al médico.
- El producto tiene materiales inflamables, por tanto mantener lejos de posibles llamas. Se recomienda no fumar en su cercanía.

## Renuncia:

Las informaciones, especificaciones, indicaciones y recomendaciones que se dan en esta Ficha Técnica, se obtienen por experimentos bajo determinadas circunstancias. La precisión, o propiedad de estas condiciones para el uso de la pintura, no están garantizadas y dependen realmente del que la usa. La ficha técnica puede ser modificada sin previo aviso y automáticamente será nula dos años después de su emisión. Todas las relaciones legales de Chugoku Paints B.V. estarán regidas por los Términos de Venta y Suministro de CHUGOKU PAINTS B.V. como última sentencia del juzgado del distrito de Róterdam y están disponibles, si las solicitan, en este juzgado sin cargo alguno. Chugoku Paints B.V. niega explícitamente la aplicabilidad de cualquier condiciones generales que podrían utilizar las partes contractuales. La jurisdicción exclusiva: Competencia del Juzgado en Róterdam.

Algunos productos han sido modificados especialmente para adaptar a los requerimientos específicos en Europa, teniendo en cuenta las reglas o leyes (locales o nacionales) ó requerimientos de uso específico de Europa. A consecuencia de esto, algunas propiedades físicas en esta Ficha Técnica puede variar de los datos en la ficha original japonesa.